



Produktdatenblatt

4CR-Industry 0407-3 AC Universal Härter medium

Seite 1 / 1

Ausgabe 1 / Februar 2020

Produktbeschreibung

Härter „mittel“ für 4CR 2K-Polyurethan-Acryllacke und -Grundierungen.

Technische Daten

Bindemittelbasis: Polyisocyanat

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l): 0,9 - 1,0

Festkörper (Gew.%): 36 - 38

Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s): 13 - 16

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Der Härter reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Behälter sofort nach der Materialentnahme schließen.

Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.