Produktdatenblatt
4CR-Industry 0408-1 AC HS Härter fast

 Ausgabe 2 / April 2020

Produktbeschreibung

High solid Härter „schnell“ für 4CR 2K-Polyurethan-Acryllacke und -Grundierungen.

Technische Daten

Bindemittelbasis: Polyisocyanat
Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l): 0,9 - 1,0
Festkörper (Gew.%): 54 - 55
Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s): 13 - 16

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.
Der Härter reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Behälter sofort nach der Materialentnahme schließen.
Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte.