

Produktdatenblatt 4CR-Industry 0409-351 2K Härter structure

Seite 1 / 1 Ausgabe 1 / Februar 2020

Produktbeschreibung

Spezieller Härter für die Applikation von empfohlenen 4CR-Industry-Struktur-Lacken.

Mischungsverhältnis mit empfohlenen 4CR-Industry-Lacken

Stammlack	Mischungsverhältnis nach Volumen	Mischungsverhältnis nach Gewicht
72-185 AC 2K Structure Paint silk-gloss/70	4:1	5:1

Technische Daten

Bindemittelbasis: Polyisocyanat

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l): 1,0 - 1,1

Festkörper (Gew.%): 65 - 66

Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s): 24 - 26

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre.

Verarbeitungshinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Der Härter reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Behälter sofort nach der Materialentnahme schließen. Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.