



# Produktdatenblatt

## 4CR-Industry 0451-355 EP Härter fast

Seite 1 / 1

Ausgabe 1 / Februar 2020

### Produktbeschreibung

Härter „schnell“ für 4CR 2K-Epoxidharz-Decklacke und -Grundierungen.

### Technische Daten

Bindemittelbasis: Polyaminoamid

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l): 0,9 - 1,0

Festkörper (Gew.%): 43 - 44

Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s): 74 - 76

### Lagerung

Im verschlossenen Originalbinde mindestens 2 Jahre

### Verarbeitungshinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Zum Einsatz bei Temperaturen von 10 - 15 °C der zur Verkürzung der Trockenzeit um ca. 20 % im Vergleich zu 0451-360 EP Hardener medium.

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 0530-440 EP Thinner reinigen.

[WWW.4CR.COM](http://WWW.4CR.COM)