



Produktdatenblatt

4CR-Industry 0451-360 EP Härter medium

Seite 1 / 1

Ausgabe 1 / Februar 2020

Produktbeschreibung

Härter „mittel“ für 4CR 2K-Epoxidharz-Decklacke und -Grundierungen.

Technische Daten

Bindemittelbasis: Polyaminoamid

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l): 0,9 - 1,0

Festkörper (Gew.%): 59 - 61

Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s): Thixotrop

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre

Verarbeitungshinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Zum Einsatz bei Temperaturen von 20 - 30 °C.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 0530-440 EP Thinner reinigen.